

COMPOSICIÓN

Revestimiento plástico polimérico.

DESCRIPCIÓN

Excelente impermeabilidad y adherencia sobre las más variadas superficies y facilidad de colocación hacen al material el ideal para fachadas exteriores con una considerable diferencia sobre las pinturas convencionales para muros y frentes evitando el fino y la pintura.

MODO DE USO

Como terminación sobre hormigón, revoques finos y gruesos, en paredes y muros, vigas y columnas, en premoldeados, ladrillo y placas de yeso, y todo tipo de mampostería exterior en donde se necesite un acabado vistoso e impermeable en relieve.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco + 10 colores de fábrica
- **Tiempo de secado (25°C):** 5 a 8 hs
- **Rendimiento:**
 - 2kg por m²
- **Temperatura de aplicación:** entre 10 y 25°C
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar firme, limpia, libre de polvos, aceites y grasas. En caso de hormigón o revoque nuevo es recomendable dejar curar 30 días antes de la aplicación. Tanto en sustratos nuevos como en los que no lo son es recomendable una primera mano como imprimación de un látex exterior acrílico para evitar desprendimientos y para hacer que la absorción del producto sea uniforme en toda su extensión. Es recomendable esperar como mínimo 5 a 6 horas antes de proceder con la aplicación de terminación.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

APLICACIÓN

Se aplica con soplete tolva, en una o dos manos diluido no más del 10% en agua, realizando con el soplete movimientos circulares, de forma tal de solapar con cada pasada a la anterior para obtener una textura uniforme. Si fuese necesario reforzar la impermeabilidad, aplicar MUROMEX FRENTEs como imprimación. Una vez concluido el trabajo, lavar de inmediato herramientas y utensilios con abundante agua.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 5, 25 y 250 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015