

COMPOSICIÓN

Revestimiento plástico polimérico.

DESCRIPCIÓN

Excelente impermeabilidad y adherencia sobre las más variadas superficies y facilidad de colocación hacen al material el ideal para fachadas exteriores con una considerable diferencia sobre las pinturas convencionales para muros y frentes evitando el fino y la pintura.

MODO DE USO

Como terminación sobre hormigón, revoques finos y gruesos, en paredes y muros, vigas y columnas, en premoldeados, ladrillo y placas de yeso, y todo tipo de mampostería exterior en donde se necesite un acabado vistoso e impermeable en relieve.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco + 10 colores de fábrica
- **Tiempo de secado (25°C):** 5 a 8 hs
- **Rendimiento:**
 - Grano fino: 0.800 - 1.2kg por m²
 - Grano medio: 1- 1.5kg por m²
 - Grano medio: 1.5 - 2kg por m²
 - En superficies irregulares el consumo puede ser mayor.
- **Temperatura de aplicación:** entre 10 y 25°C
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar firme, limpia, libre de polvos, aceites y grasas. En caso de hormigón o revoque nuevo es recomendable dejar curar 30 días antes de la aplicación.

Tanto en sustratos nuevos como en los que no lo son es recomendable una primera mano como imprimación de calidad Acrilmex o Muromex Frentes para evitar desprendimientos y para hacer que la absorción del producto sea uniforme en toda su extensión. Es recomendable esperar como mínimo 5 a 6 horas antes de proceder con la aplicación de terminación. En exterior, tener en cuenta que los surcos propios de la



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

terminación dejan expuesto el muro, si se requiere impermeabilidad recomendamos 1 mano de Techex P o Muromex Frentes.

APLICACIÓN

La superficie de aplicación debe estar firme, limpia, libre de polvos, aceites y grasas. Con llana metálica, se extiende el material con la misma formando un ángulo entre 45° entre la llana y la superficie. Dejar un espesor de 1mm para textura fina y 2mm para textura media. Se debe dejar orear el tiempo necesario para que el producto "tire" es decir ni seco ni muy fresco, hasta 10 minutos. Planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos verticales o circulares dependiendo el tipo de terminación. Con temperaturas elevadas en el ambiente puede agregarse hasta 5% de agua, no aplicar con temperaturas inferiores a los 3°C.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 5, 25 y 250 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015