

Ficha Técnica

ESMALTES SINTÉTICOS

Convertidor de Óxido



COMPOSICIÓN

Dispersión de pigmentos y agentes anticorrosivos en resina alquídica.

DESCRIPCIÓN

Convertidor de óxido Quimex es un producto formulado sobre la base de resinas alquídicas, aditivos pasivantes de óxido y pigmentos anticorrosivos de alta efectividad. Estas materias primas constituyen un sistema de extraordinaria adherencia que inactiva la corrosión otorgando máxima protección.

Puede aplicarse en superficies ferrosas interiores o exteriores, aun con restos de óxido bien adherido, y sin relieve. Gracias a su alta capacidad de humectación, fija las partículas de óxido, estabilizándolas e impidiendo la propagación de la corrosión, logrando una máxima protección de las superficies tratadas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** 4 colores disponibles
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto 4 horas. Final 24hs.
- **Rendimiento:** 12 m²/L, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

Superficies metálicas nuevas u oxidadas

Desengrasar con aguarrás. Si se observa la presencia de óxido flojo, quitar con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico.

Superficies con restos de pintura

La película de pintura deteriorada debe ser eliminada por completo con removedor. Luego proceder como si se tratase de una superficie nueva.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Esperar 12 hs para aplicar una 2da mano.

Es imprescindible aplicar luego de este producto una pintura de terminación para asegurar una protección efectiva.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015