

DESCRIPCIÓN

Producto plástico a base de acrílicos elastoméricos y fibras incorporadas que le permiten cumplir eficientemente con la función de impermeabilización de techos. Resistente al desgaste. Ausencia de pegajosidad residual. Aplicación rápida y sencilla.

MODO DE USO

Para impermeabilizar techos, terrazas y balcones. También sirve para paredes y muros. Acabado: Semimate.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Aspecto:** Líquido
- **Color:** Blanco
- **Densidad:** 1.2-1.25 kg/m²
- **Terminación:** 350 mic en consumo recomendado
- **Textura:** Semimate
- **Solubilidad:** En agua
- **Elasticidad:** 20% elongación
- **Temperatura ambiente de aplicación:** mínima 5°C y máxima 40°C
- **Rendimiento:** de 1 a 1,5kg por m² de techo
- **Secado:** 4 hs entre manos. 24 horas finales
- **Utilizar el producto antes de cumplirse 12 meses de la fecha de fabricación**



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Herramientas: Pincel, rodillo o soplete.

- Tratamiento previo: La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitudes, sin partes sueltas ni polvillo.
- En caso de grasitud limpiar con agua y detergente.
- En caso de hongos eliminar con solución de lavandina y agua (al 50%).
- Enjuagar y dejar secar antes de aplicar. La presencia de agua podría provocar ampollas.
- En caso de productos asfálticos aplicados previamente, realizar una limpieza profunda.
- No aplicar sobre cerámica esmaltada.
- Sobre cerámica sin esmaltar tratar previamente con ácido muriático al 10%.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

Membrana Líquida

- En caso de grietas y fisuras utilizar Masimex Acrí y venda Quimex (ver fichas técnicas).

Sustratos Cementicios: El hormigón debe ser curado por al menos 1 mes. Se recomienda aplicar la primera mano por la tarde o por la noche cuando la temperatura es más estable, para reducir la formación de burbujas.

Membrana bituminosa: Asegurarse que esté firmemente adherida. No deben estar degradadas y se deberá hacer una prueba de compatibilidad previa a la aplicación de todo el sustrato, ya que las membranas que estén blandas o contengan aún elementos volátiles pueden manchar y ablandar la membrana poliuretánica IMPER.

Pinturas y revestimientos bituminosos: No deben estar pegajosos ni con partes sueltas. Probar compatibilidad antes de aplicación de IMPER.

Metales, soportes y pinturas: Asegurese que el material existente sea resistente, y esté bien adherido.

No aplicar sobre soportes con humedad ascendente.

APLICACIÓN

Aplicar con rodillo, pincel o soplete. Aplicación rápida y sencilla. No aplicar en superficies expuestas si se esperan lluvias en las próximas 24 hs. Se recomienda aplicar el producto hasta llegar al rendimiento indicado, pueden llegar a ser 2 o 3 manos, depende de las condiciones de superficie y de la herramienta de aplicación

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1-4-10 y 20 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

ATENCIÓN!



90
3082

- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015