

COMPOSICIÓN

Dispersión de aditivos y emulsión acuosa base acrílica.

DESCRIPCIÓN

Ligamex F es el puente de adherencia ideal para bacheo y reparación de revoques. Permite amalgamar el hormigón nuevo al hormigón viejo. Otorga un acabado fino que evita el desprendimiento de polvo, agrietamiento e impermeabiliza la mezcla.

Inhibe notablemente la retracción de los morteros. Aumenta la resistencia mecánica y la capacidad de resistencia química.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Aspecto:** líquido celeste
- **Condición de aplicación:** entre 5°C y 30°C
- **Rendimiento:** Morteros: 50 L/m³ - Puente de adherencia: 5 a 7 m² / L
- **Densidad:** 1,05 g/cm³
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con agua enjabonada antes que se seque el producto. Una vez seco, eliminar el producto por medios mecánicos.
- En envase cerrado el producto posee una vida útil de 12 meses.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de mohos, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

Se deben eliminar las partes flojas, mal adheridas, manchadas, impregnadas y de bajas resistencias mecánicas. Si es necesario picar hasta llegar a base limpia y resistente.

Para limpiar manchas superficiales de grasa o aceites se puede emplear soda cáustica al 10% y luego enjuagar con abundante agua limpia. No deben quedar residuos que puedan afectar al producto. Antes de colocar la

LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Ligamex F (fuerte) – para morteros cementicios

lechada de adherencia o el mortero, en los materiales muy absorbentes, es conveniente humedecer con agua hasta saturar (excepto el yeso).

Morteros para reparación o bacheo: Aplique una mano de LIGAMEX F con una dilución 1:1 en agua. Antes de que el mismo pierda su brillo, aplique un mortero de cemento y arena empastado con LIGAMEX F en 1:1 o 1:2 en agua, aumentando la exigencia mecánica.

Mejorador de cohesión y adherencia: Prepara la mezcla como acostumbra, imprimiendo, previamente, con LIGAMEX F en proporciones 1:1 a 1:3 según la exigencia mecánica.

Como consolidante de superficies flojas: Mejora la resistencia superficial, disminuye el polvillo y reduce la absorción de agua de lluvia, generando un tratamiento superficial sobre el revoque. Aplicar por medio de brocha, pinceleta o pistola rociadora, una dilución de 1:2 a 1:3 de agua.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases 1, 5, 10 y 20 litros.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160