

## COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de cargas minerales en emulsiones.

## DESCRIPCIÓN

Novavista látex exterior, es un producto con materias primas de excelente calidad y muy buen equilibrio entre ellas, lo que lo convierte en un producto óptimo para el pintado de superficies exteriores.

Presenta un acabado mate, de gran adherencia y rendimiento. Posee una excelente nivelación con texturas suaves y tersas. Para su formulación también se emplean agentes especiales que le confieren la capacidad de prevenir la formación de hongos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco, se puede ampliar la gama de color utilizando Entonador Universal hasta un máximo de 30cc por litro de producto.
- **Tiempo de secado (25°C):** 1 hora al tacto, 4-6 horas entre manos
- **Rendimiento:** 8 a 12 m<sup>2</sup>/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Temperatura de aplicación:** entre 5 y 35°C
- **Diluyente recomendado:** agua (máximo 10%)
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

### **Superficies de cemento nueva o sin pintar**

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de pH. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEX diluida convenientemente.

### **Superficies antiguas**

Ruta 19,  
Parque industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba  
Tel./Fax: +54 351 4917300  
Produce y garantiza QUITAM S.A.  
[www.quimexur.com.ar](http://www.quimexur.com.ar)



Certificados en  
Iso 9001:2015

Viví  
el COLOR



Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEX. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR QUIMEX y dos manos de látex con dilución máxima del 10 %.

#### **Superficies ya pintadas**

Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente.

### **APLICACIÓN**

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos. Dejar transcurrir de 4 a 6 hs entre manos.

### **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

Envases de 4, 10 y 20 lts.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable

**ATENCIÓN!**



**90**  
**3082**

- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160**