

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Base Coat

DESCRIPCIÓN

Producto de base acrílica, formulado con compatibilidad con el cemento para la unión de placas cementicias con poliestireno expandido (Steel Frame), como nivelador de superficies o como revestimiento.

MODO DE USO

Se utiliza en mezclas con cemento Portland en proporción 1:1 para nivelar superficies o como revestimiento, y en proporción 2:1 (base coat:cemento Portland) para utilizarse como adhesivo. Se puede emplear tanto en exterior como en interior.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** cemento
- **Tiempo de secado (25°C):** Inicial: 2 -3 hs. Final: 1-4 días.
- **Rendimiento:** 1 kg/m² por mm de espesor (Dependiendo la regularidad de la superficie).
- **Temperatura de aplicación:** entre 5 y 40°C
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvos, grasas, pintura suelta, etc.

APLICACIÓN

Para ser empleada como adhesivo se debe aplicar con llana metálica dentada y como base niveladora, con llana metálica.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 5, 25 y 250 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Base Coat

- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160