Ficha Técnica

HIDROESMALTE

Secado Rápido

QUIMEXUR

COMPOSICIÓN

Polímero acrílico, pigmentos, y aditivos.



DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua, de secado rápido.

Su exclusiva formula lo transforma en un producto de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y a los lavados. Forma una película protectora de alta performanse, excelente poder cubritivo y de fácil aplicabilidad. Es apto para ser aplicado en interiores y exteriores sobre metal, madera y mampostería, en superficies nuevas o pintadas previamente. Además ofrece la rapidez de finalizar un trabajo en poco tiempo por su rápido secado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** Blanco – Negro. Esmalte blanco puede ser entonado con entonador universal, con un máximo de 30 cm3/lts.
- **Tiempo de secado (25°C):** Secado al tacto 30 minutos, secado duro 2 horas, repintado 2 a 4 horas, curado final 7 días
- **Rendimiento:** 10 a 12 m2 por litro por mano, según las condiciones de la superficie.
- **Acabado**: Satinado
- **Numero de manos**: 2
- **Diluyente recomendado:** Agua. Entre un 5% a un 10%.
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con agua y si es necesario detergente.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de grasas, polvo y cualquier contaminante.

Superficies nuevas

Metal: En caso de que haya óxido presente, removerlo con Triplex Quimexur (fosfatiza- desengrasa- desoxida y promueve una buena adherencia de la pintura de terminación) o lijar con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico.

Puede aplicar un fondo indicado para mayor protección y posteriormente HIDROESMALTE QUIMEXUR en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.

Ruta 19,
Parque industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en

Certificados en
Iso 9001:2015

Viví el COLOR

Madera: Lijar y limpiar la superficie. Aplicar fondo para maderas, una vez seco volver a lijar suavemente y limpiar. Posteriormente aplicar HIDROESMALTE QUIMEXUR.

Mampostería: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR QUIMEXUR previamente.

Superficies pintadas previamente:

Lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar Hidroesmalte Quimexur. Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1 y 4 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160