

#### COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de cargas minerales en emulsiones.

#### DESCRIPCIÓN

Quimexur Ladrillo aplicado a la superficie forma una película sellante, transparente e impermeable sin alterar el color de base. Presenta un efecto de curado físico por evaporación de agua y químico, por interacción con los rayos ultravioleta del sol.

Sella la porosidad de las superficies y micro fisuras obturando la red capilar. Además evita la penetración de humedad, hollín y formación de hongos.

QUIMEXUR LADRILLO es recomendado para impermeabilizar mampostería de ladrillo visto, tejas, revoques, ladrillos de cemento, ladrillos cerámicos, paneles pre moldeados y demás superficies similares.



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco lechoso, transparente cuando seca
- **Tiempo de secado (25°C):** 4 a 6 horas
- **Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante – forma película
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes que pueda repeler la acción de Quimexur Ladrillo. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

#### *Mampostería de ladrillos nueva:*

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de pH. Aplicar QUIMEXUR LADRILLO según se detalló antes.

#### **Superficies pintadas:**

Lijar hasta eliminar completamente la capa de pintura. Limpiar bien la superficie con un paño embebido en aguarrás. Luego proceder como si se tratase de una mampostería nueva.

### **APLICACIÓN**

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se recomienda una primera mano de Quimexur Ladrillo diluido a un 50% en agua, para lograr una buena penetración en la superficie. La impermeabilidad total se logra con una segunda mano sin diluir. En casos en que se presente una gran porosidad y gran absorción, se debería aplicar una tercera mano pura hasta lograr el brillo deseado. El tiempo de secado final es de 24 hs.

Es recomendable aplicar una mano cada 2 años, lijando suavemente antes para asegurar una buena adherencia.

### **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160**