

Ficha Técnica

ESMALTE SINTÉTICO DOBLE ACCIÓN

Doble Acción

QUIMEXUR

COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos y solventes.

DESCRIPCIÓN

Su exclusiva formula lo transforma en un producto de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y a los lavados. Forma una película protectora de alto brillo, excelente poder cubritivo y de fácil aplicabilidad. Es apto para ser aplicado en interiores y exteriores sobre metal, madera y mampostería, utilizando el fondo correspondiente en cada caso. No tiende amarillar con el tiempo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** Blanco, Negro y 27 colores de línea.
- **Tiempo de secado (25°C):** 4hs al tacto, 12hs secado duro. Para aplicar la segunda mano esperar entre 12 y 24 hs.
- **Rendimiento:** 12 a 15 m2/l, según las condiciones de la superficie.
- **Acabado:** Brillante / Mate / Satinado en Blanco y en Negro. En el caso de colores, solo brillante.
- **Diluyente recomendado:** aguarrás.
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

Superficies nuevas

Metal: Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEXUR para una mayor protección y posteriormente ESMALTE SINTÉTICO QUIMEXUR DOBLE ACCIÓN, ambos en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.

Madera: Lijar y limpiar la superficie. Aplicar FONDO BLANCO PARA MADERAS QUIMEXUR. Posteriormente aplicar ESMALTE SINTÉTICO QUIMEXUR doble acción.

Mampostería: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR AL SOLVENTE QUIMEXUR previamente.



ESMALTE SINTÉTICO DOBLE ACCIÓN

Doble Acción

Superficies pintadas previamente:

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar ESMALTE SINTETICO QUIMEXUR DOBLE ACCIÓN. Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160