Ficha Técnica

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS Y MUROS

Quimexur Ladrillos

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de cargas minerales en emulsiones.



DESCRIPCIÓN

QUIMEXUR LADRILLO aplicado a la superficie forma una película sellante, transparente e impermeable sin alterar el color de base. Presenta un efecto de curado físico por evaporación de agua y químico, por interacción con los rayos ultravioleta del sol.

Sella la porosidad de las superficies y micro fisuras obturando la red capilar. Además evita la penetración de humedad, hollín y formación de hongos.

QUIMEXUR LADRILLO es recomendado para impermeabilizar mampostería de ladrillo visto, tejas, revoques, ladrillos de cemento, ladrillos cerámicos, paneles pre moldeados y demás superficies similares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco lechoso, transparente cuando seca
- **Tiempo de secado (25°C):** 4 a 6 horas
- **Rendimiento:** 6-8 m²/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante – forma película
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes que pueda repeler la acción de QUIMEXUR LADRILLO. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

Mampostería de ladrillos nueva:

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de pH. Aplicar QUIMEXUR LADRILLO según se detalló antes.

Superficies pintadas:

Lijar hasta eliminar completamente la capa de pintura. Limpiar bien la superficie con un paño embebido en aguarrás. Luego proceder como si se tratase de una mampostería nueva.

APLICACIÓN

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se recomienda una primera mano de Quimexur Ladrillo diluido a un 50% en agua, para lograr una buena penetración en la superficie. La impermeabilidad total se logra con una segunda mano sin diluir. En casos en que se presente una gran porosidad y gran absorción, se debería aplicar una tercera mano pura hasta lograr el brillo deseado. El tiempo de secado final es de 24 hs.

Es recomendable aplicar una mano cada 2 años, lijando suavemente antes para asegurar una buena adherencia.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160