Ficha Técnica

Masimex Sil: Silicona Acética

QUIMEXUR

DESCRIPCIÓN

Masimex Sil adhiere vidrios, aluminio, acero inoxidable, galvanizados y zincados, ABS, PVC, poliéster reforzado, policarbonato, nylon, juntas de hormigón y/o mampostería.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sellador monocomponente.
- Formación de piel en 10 minutos a 25°C.
- Máxima adhesión en 7 días (dependiendo el espesor de la junta)
- Flexibilidad entre -50°C y 220 °C.
- Excelente resistencia a la intemperie
- Alta elasticidad
- Elongación hasta 200%
- Olor característico. Una vez curado, el producto no presenta olor.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Ruta 19,
Parque industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en

Certificados en
Iso 9001:2015

Viví el COLOR