

QUIMEXUR

HOLCIM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE CON CAUCHO



DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante elastomérica de alto espesor, formulada en base a emulsiones acrílicas elastoméricas y poliuretánicas. Con polímeros de caucho microtriturado a partir del reciclado de neumáticos, contribuye al cuidado del medioambiente dado que permite reciclar hasta 10 cubiertas cada 180m². Presenta alta resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico. Alta resistencia a los rayos UV y al envejecimiento. Eco-amigable, de base acuosa, libre de solventes. Antigranizo: deja la superficie engomada y absorbe golpes sin dañar el sustrato. Antideslizante: deja la superficie rugosa. Con el agregado de aditivos anticorrosivos, permite no sólo impermeabilizar techos, terrazas y balcones, sino también adhiere sobre chapas, vidrios y membranas asfálticas.



MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE CON CAUCHO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Color	Gris claro
Densidad	1,15 - 1,2 kg/m ³
Terminación	350 a 500 micrones en consumo recomendado
Acabado	Con textura de terminación mate
Solubilidad	Agua
Temperatura ambiente de aplicación	Mínima 5° C y Máxima 40° C
Rendimiento	1,5 a 2 kg/m ²
Secado	4 horas - Final: 24 horas
Limpieza	Limpiar los elementos utilizados con agua y jabón

Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Herramientas	Pincel o rodillo
Tratamiento previo	La superficie debe estar limpia, seca, libre de restos de grasas, sin partes sueltas ni polvillo

- En caso de grasitud limpiar con agua y detergente.
- En caso de hongos eliminar con solución de lavandina y agua (al 50%).
- Enjuagar y dejar secar antes de aplicar. La presencia de agua podría provocar ampollas.
- En caso de productos asfálticos aplicados previamente, realizar una limpieza profunda.
- No aplicar sobre cerámica esmaltada.
- Sobre cerámica sin esmaltar tratar previamente con ácido muriático al 10%.
- En caso de grietas y fisuras utilizar **Masimex Acri** y venda **Quimexur** (ver fichas técnicas).

Sustrato cementicios	El hormigón debe ser curado por al menos 1 mes. Se recomienda aplicar la primera mano por la tarde o por la noche cuando la temperatura es más estable, para reducir la formación de burbujas.
Membrana bituminosa	Asegurarse que esté firmemente adherida. No deben estar degradadas y se deberá hacer una prueba de compatibilidad previa a la aplicación de todo el sustrato, ya que las membranas que estén blandas o contengan aún elementos volátiles pueden manchar y ablandar la membrana.

Pinturas y revestimientos bituminosos

No deben estar pegajosos ni con partes sueltas. Probar compatibilidad antes de la aplicación de Membrana con caucho.

Metales, soportes y pinturas

Asegúrese que el material existente sea resistente, y esté bien adherido. No aplicar sobre soportes con humedad ascendente.

APLICACIÓN

Con rodillo o pincel. Aplicación rápida y sencilla. No aplicar en superficies expuestas si se esperan lluvias en las próximas 24 hs. Se recomienda aplicar el producto hasta llegar al rendimiento indicado, pueden llegar a ser 2 o 3 manos, depende de las condiciones de superficie y de la herramienta de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 4, 10 y 20 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable.

¡ATENCIÓN!



90
3082

Provoca irritación cutánea y ocular.
Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTA LEGAL:

Las propiedades técnicas, así como también toda información brindada, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos fabricados por Quitam S.A., se proporcionan de buena fe y surgen de ensayos realizados en un ambiente con condiciones controladas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Quitam S.A. relativos a productos que han sido almacenados, manipulados y aplicados en forma apropiada bajo condiciones normales, con la técnica correcta y de acuerdo a la normativa vigente.

Esta información tiene por objeto describir el producto atendiendo únicamente al cuidado de la salud, seguridad y requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dicha información debe utilizarse sólo para este producto. Quitam S.A se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos en caso de considerarlo necesario, sin que esto signifique disminución de la calidad de los mismos. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto es comercializado por Quimexur. Ruta 19, Km 320 - Córdoba. Parque industrial Mi Granja.
Correo: laboratorio@quimexur.com.ar